

## SELECTARC

Conforme aux normes: ISO 17672 : Ag 140//DIN 8513 :L-Ag 40 Sn//AWS A5.8 : BAg-28

Alliage quaternaire à 40% d'argent

très bonnes propriétés de brasage et qualités de mouillage  
possibilité de l'utiliser sur un large choix de métaux  
alliage multi-usages aussi bien apprécié pour les travaux délicats que les réparations

résiste à la corrosion et permet d'obtenir un montage durable et robuste  
simple à utiliser avec différents types de chauffe  
matériaux compatibles : alliages de nickel ou ferreux, cuivreux, acier, inox

a utiliser avec le décapant AG-Flux lors d'un brasage à l'air libre  
applications : secteurs hospitalier et alimentaire, transport des fluides médicaux, outillage, résistances électriques, systèmes de refroidissement, compresseurs, travaux délicats, articles d'art...

types de chauffe conseillés : oxy-acétylène, induction, propane (sous réserve d'essai), four.



## Caractéristiques

conditionnement (gr)	250
longueur (mm)	500
Ø (mm)	2

## Références

### Référence

8723134N