

SELECTARC

Conforme aux normes ISO 17672 : CuP 180//DIN 8513 : L-Cu P7//AWS A5.8 : B Cu-P2.

Alliage préconisé pour les assemblages standards (manchons-raccords) bonne fluidité et bonne capillarité

très bonne durée de vie et solidité de l'assemblage obtenu, résistant à la corrosion

auto-décapant sur les cuivres rouges (sans besoin d'ajout de flux décapant)

couleur standard : rose

applications : brasage des connexions cuivre-cuivre, principalement dans le domaine de la plomberie ou brasage cuivre-laiton avec flux Phosbraz

sources de chaleur recommandées : oxy-acétylène, induction

température de fusion (°C) : 710 - 805

résistance mécanique (MPa) : 450

teneur en phosphore : 7%.



Caractéristiques

conditionnement (gr)	1000
longueur (mm)	500
Ø (mm)	2

Références

Référence

8723132N