

BOSTIK

Colle vinylique pour assemblage et placage à prise rapide pour assemblage de bois de toutes essences, placage de stratifiés à froid ou à chaud sur panneaux de particules (sauf hydrofugés et ignifugés)

collage de chants, jointage de placages

excellente résistance à l'arrachement

temps ouvert maximum à +20 °C : 15 minutes

température d'utilisation : +6°C minimum

avant usinage, laisser stabiliser 4h minimum

résistance finale du collage obtenue après 7 jours environ.



Caractéristiques

Références

Référence	conditionnement	contenance (kg)
6208038N	biberon	0,750
6208043N	seau	5