



GUILBERT-EXPRESS

Agréé ATG

Pâte Décapante 100 D, sans acide borique pour brasure

Cuivre/Phosphore et brasure Argent

assemblage : Laiton, Cuivre & Alliages cuivreux - Hors ATG : Aciers,

Inox, Nickel & Alliages de nickel

destinée aux travaux d'assemblage des métaux cuivreux, des

canalisations sanitaires ou des canalisations et conduites de gaz

utilisation obligatoire avec les baguettes "Spécial Gaz" 506 B (GE206GE & GE206GC) et/ou 534 B (GE334GE)

dissout les différents oxydes, en préalable à l'assemblage, tout en

protégeant d'une possible oxydation les parties à joindre, en permettant la

formation d'une fine pellicule continue qui protégera ainsi les pièces de l'oxydation

vivement recommandée pour les installations de gaz combustible, les

interventions sur raccords cuivre/laiton et, HORS ATG, la

plomberie?sanitaire, les travaux dans l'industrie des moteurs électriques

et le travail sur la climatisation et l'air conditionné

plage de température : 550 - 800 °C

conforme aux recommandations de l'organisme Certigaz

Caractéristiques

conditionnement (gr)

200

Références

Référence

8723123N