



SELECTARC

Classification : AWS A5.20 : E71T-GS // ISO 17632-A : T 42 Z W N 1 H15

Fil fourré « Open Arc » pour le soudage d'acier au carbone et au carbone-manganèse en toutes positions sans gaz de protection enlèvement de laitier aisé

applications : construction d'usage général, charpente métallique, chantier naval, industrie minière. Construction et maintenance de matériels agricoles

caractéristiques mécaniques :

Re : 470 MPa

Rm : 570 MPa

A5 : 24%.

Caractéristiques

conditionnement	bobine plastique s200
poids (kg)	4.5
Ø (mm)	0.9

Références

Référence

8722095N