

SIRIUS

Pour eau, oxygène, hydrocarbures, milieux alcalins non agressifs,
 installation solaire, compatible glycol
 fibre aramide Kevlar + liant élastomère nitrile
 bon serrage mécanique
 bonne étanchéité dans le temps et bon comportement élastique
 température limite d'utilisation : -195°C/350°C (en continu : 250°C)
 température vapeur : 200°C
 pression max. : 100 bar
 densité : 1,80g/m3
 compressibilité/reprise élastique ASTM F 36 J : 8%/55%
 perméabilité au gaz DIN3535 : 0,05mg/s.m
 composition de 245 Joints CNK®:
 3/8" (50) - 1/2" (80) - 5/8" (20) - 3/4" (30) - douille à épaulement 3/4" (16)
 - douille à épaulement 1" (12) - 1" (12) - 1"1/4 (15) - 1"1/2 (10).



Caractéristiques

boîte (pièces)	245
type	cnk

Références

Référence

6118003N