



DL

Mastic silicone neutre mono-comosant.
Adhère sans primaire sur le béton, la brique.
Cartouche de 310 ml.
Résistance à la température:
- 50° à + 150°C garde son élasticité.
+ 150° à 1100°C perd son élasticité mais garde son intégrité.
Formation pellicule (23°) 20min.

Caractéristiques

Capacité	310ml
Modele	Cartouche
Type	Mastic

Références

Référence	Teinte
6114074N	Gris
6114075N	Blanc