SOUDURE ETAIN POUR ASSEMBLAGE TRAVAUX COURANTS - 200 G - BOBINE Ø 2 MM

EXPRESS

Conforme à la norme NFC 90550.
Travaux courants, plomberie, sanitaire, électricité
assemblage du cuivre, laiton, bronze, acier, zinc et inox
bobine 96,5% étain, 3,5% argent
flux incorporé HC3 2,4%
T° de fusion 221°C
très fluide.

Caractéristiques

poids (gr)	200
Ø (mm)	2

Références

Référence
8723053N